



KEBANA DOLCEVITA

Argento/oro

Codice 3370-3371
Scheda 892
Edizione 05.02.18
Pagina 1 di 2

Colorificio Adriatico srl

Industria Italiana Colori _Italia_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 _Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Denominazione

Kebana Dolcevita argento/oro

Descrizione

Finitura decorativa opaca con riflessi lievemente perlato e toni sfumati. Disponibile nelle varianti argento (3370) ed oro (3371).

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
(B4.C.O.A.2.FA)

Impiego

Interno

Tipo di supporti

Qualsiasi tipo di supporto (muro, legno, ferro, cartongesso, etc.) preventivamente trattati con idonei cicli di fondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico: liquido

Tipo di legante: acrilico

Aspetto: opaco

Massa volumica (peso specifico): 1210 ± 50 g/L

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C. Umidità relativa ambiente: max 80%.

Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia privo di polvere e senza parti amovibili.

Sistema di applicazione: vedi le modalità applicative.

Diluente: Acqua.

Diluizione: pronto all'uso

Modalità di applicazione:

Applicare, una mano di KEBANA DECOPRIMER diluito, a distanza di 8 ore applicare una mano di KEBANA DOLCEVITA con spatola inox a rasare; ripassare la superficie quando ancora è umida per eliminare eventuale materiale in eccesso. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 8 ore, applicare un secondo strato di materiale con le stesse modalità; a pittura ancora umida ripassare con la spatola inox, avendo cura di lavorare la superficie incrociando le spatolate sia dall'alto verso il basso, sia da sinistre a destra per ottenere l'effetto materico desiderato.

Pulizia attrezzi: acqua immediatamente dopo l'uso.

Essiccazione a 25°C e 65% U.R.: 24 ore in profondità.

Numero di strati: 2

Resa: 6-8 m²/L a due mani.

Resa per confezione a due mani: 1 L_ 6-8 m² ca. 2.5 L_ 15-20 m² ca.

La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.

Sovraverniciabilità con altri prodotti: Con tutti i prodotti a base acqua.

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento: 1-2.5 L plastica.

Conservazione: 24 mesi conservato nei contenitori originali. Temperatura minima e massima: +5°C +30°C.



KEBANA DOLCEVITA

Argento/oro

Codice 3370-3371
Scheda 892
Edizione 05.02.18
Pagina 2 di 2

Colorificio Adriatico srl

Industria Italiana Colori _Italia_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 _Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTALI

Classificazione in relazione alla pericolosità: Non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Per ulteriori informazioni in merito, su richiesta, è possibile consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tipologia di rifiuti: L'imballo di plastica se, dopo l'utilizzo del prodotto in esso contenuto, conserva una quantità di residuo secco in peso inferiore a 1% potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale.

Poiché le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del Colorificio Adriatico, la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.