



KEBANA LUNE ARGENTO/ ORO

Codice 3364/3365

Scheda 895

Edizione 05.02.18

Pagina 1 di 3

Colorificio Adriatico srl

Industria Italiana Colori _Italia_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 _Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Denominazione

Kebana Lune (Argento/oro)

Descrizione

Rivestimento decorativo ad effetto metallizzato per finiture interne di pregio. La combinazione di speciali pigmenti e cariche selezionate consente di creare gradevoli giochi di luce e riflessi cromatici ed effetti vellutati in linea con le nuove tendenze della decorazione per interni. Disponibile nelle basi Argento (3364) e Oro (3365).

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
(B4.C.O.A.2.FA)

Impiego

Interno.

Tipo di supporti

Qualsiasi tipo di supporto (muro, legno, ferro, cartongesso, etc.) preventivamente trattati con idonei cicli di fondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico: liquido**Aspetto:** opaco**Tipo di legante:** acrilico**Massa volumica (peso specifico):** 1100 ± 50 g/L

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C. Umidità relativa ambiente: max 80%.

Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia privo di polvere e senza parti amovibili ed applicare una mano di KEBANA DECOPRIMER diluito.

Sistema di applicazione: vedi le modalità applicative.

Diluente: Acqua.

Diluizione: pronto all'uso o max. 20%, variabile in funzione della modalità applicativa scelta.

Modalità di applicazione:

- **Effetto damascato** applicare, una mano di KEBANA LUNE non diluito, a riempire con spatola inox oppure diluito con 20% massimo con acqua se applicato a rullo, attendere almeno 8 ore e applicare una seconda mano di KEBANA LUNE non diluito con un leggero eccesso di materiale, ripassare la superficie ancora umida con la spatola fino ad ottenere un effetto damascato.
- **Effetto tessuto** applicare, una mano di KEBANA LUNE non diluito, a riempire con spatola inox oppure diluito con 20% massimo con acqua se applicato a rullo ed eliminare le eventuali increspature formatesi, attendere almeno 8 ore e applicare una seconda mano di KEBANA LUNE non diluito con un leggero eccesso di materiale, ripassare la superficie ancora umida con la spatola eseguendo un movimento orizzontale o verticale, attendere qualche minuto ed eliminare le eventuali increspature formatesi.

Pulizia attrezzi: acqua immediatamente dopo l'uso.

Essiccazione a 25°C e 65% U.R.: 24 ore in profondità.

Numero di strati: 1-2

Resa: 8-10 m²/l a due mani.

Resa per confezione ad una mano: 1 L_8-10 m² ca. 2.5 L_20-25 m² ca.

La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.

Sovraverniciabilità con altri prodotti: Con tutti i prodotti a base acqua.



KEBANA LUNE ARGENTO/ ORO

Codice 3364/3365
Scheda 895
Edizione 05.02.18
Pagina 2 di 3

Colorificio Adriatico srl

Industria Italiana Colori _Italia_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 _Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento: 1-2.5 L plastica.

Conservazione: 24 mesi conservato nei contenitori originali. Temperatura minima e massima: +5°C +30°C.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTALI

Classificazione in relazione alla pericolosità: Non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Per ulteriori informazioni in merito, su richiesta, è possibile consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tipologia di rifiuti: L'imballo di plastica se, dopo l'utilizzo del prodotto in esso contenuto, conserva una quantità di residuo secco in peso inferiore a 1% potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale.



**KEBANA LUNE
ARGENTO/ ORO**

Codice 3364/3365
Scheda 895
Edizione 05.02.18
Pagina 3 di 3

Colorificio Adriatico srl
Industria Italiana Colori _Italia_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 _Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

Poiché le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del Colorificio Adriatico, la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.
