



KEBANA SIRENE ARGENTO/ORO

Colorificio Adriatico srl

Industria Italiana Colori _Italia_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 _Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Denominazione

Kebana Sirene argento/oro

Descrizione

Rivestimento decorativo testurizzato effetto sabbia. Cattura la luce e restituisce riflessi cangianti ed eleganti contrasti. Disponibile nelle due basi Argento (3362) e Oro (3363).

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. (B4.C.O.A.2.FA)

Impiego

Interno.

Tipo di supporti

Qualsiasi tipo di supporto (muro, legno, ferro, cartongesso, etc.) preventivamente trattati con idonei cicli di fondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico: liquido

Tipo di legante: acrilico

Aspetto: opaco

Massa volumica (peso specifico): 1250 ± 50 g/L argento 1200 ± 50 g/L oro

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C. Umidità relativa ambiente: max 80%.

Preparazione del supporto

Su superfici molto assorbenti o non omogenee applicare una mano di fissativo pigmentato KEBANA DECOPRIMER diluito con 40% di acqua.

Sistema di applicazione: vedi le modalità applicative.

Diluente: Acqua.

Diluizione: pronto all'uso o max. 20%, variabile in funzione della modalità applicativa scelta.

Modalità di applicazione:

- **Effetto shantung** applicare, a pennello o rullo, due mani di idropittura HOUSE DECORFLEX diluita con 20-30% di acqua, attendere 24 ore e applicare, con un rullo a pelo corto, una mano di KEBANA SIRENE colorato diluito con 15-20% di acqua e lavorare la superficie bagnata con un frattazzo di plastica, eseguendo un movimento dall'alto verso il basso, per ottenere l'effetto rigato, successivamente, dopo almeno 8 ore, applicare, sempre con rullo, una seconda mano di KEBANA SIRENE SILVER o GOLD diluito con 15-20% di acqua e lavorare la superficie ancora bagnata con la stessa modalità descritta sopra.
- **Effetto tartan** applicare, a pennello o rullo, due mani di idropittura HOUSE DECORFLEX diluita con 20-30% di acqua, attendere 24 ore e applicare, con un rullo a pelo corto, una mano di KEBANA SIRENE colorato diluito con 15-20% di acqua e lavorare la superficie bagnata con un frattazzo di plastica, con un movimento orizzontale, successivamente, dopo almeno 8 ore, applicare, sempre con rullo, una seconda mano di KEBANA SIRENE SILVER o GOLD diluito con 15-20% di acqua e lavorare la superficie ancora bagnata con il frattazzo di plastica con movimento dall'alto verso il basso.

Pulizia attrezzi: acqua immediatamente dopo l'uso.

Essiccazione a 25°C e 65% U.R.: 24 ore in profondità.

Numero di strati: 1-2

Resa: 6-8 m²/L a due mani.

Resa per confezione ad una mano: 1 L_6-8 m² ca. 2.5 L_15-20 m² ca.

La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.

Sovraverniciabilità con altri prodotti: Con tutti i prodotti a base acqua.



KEBANA SIRENE ARGENTO/ORO

Colorificio Adriatico srl

Industria Italiana Colori _Italia_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 _Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento: 1-2.5 L plastica.

Conservazione: 24 mesi conservato nei contenitori originali. Temperatura minima e massima: +5°C +30°C.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTALI

Classificazione in relazione alla pericolosità: Non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Per ulteriori informazioni in merito, su richiesta, è possibile consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tipologia di rifiuti: L'imballo di plastica se, dopo l'utilizzo del prodotto in esso contenuto, conserva una quantità di residuo secco in peso inferiore a 1% potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale.