

KEBANA DECOR

Colorificio Adriatico srl

Industria Italiana Colori _Italia_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 _Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Denominazione

Kebana Decor

Descrizione

Originale pittura decorativa lavabile, traspirante, antimuffa, esente da sostanze organiche volatili (VOC ZeroZero) per finiture policromatiche, ad effetto antichizzante, di interni pregiati per valorizzare e rispettare l'ambiente e l'uomo.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
(B4.C.O.A.2.FA)

Impiego

Interno.

Tipo di supporti

Qualsiasi tipo di supporto (muro, legno, ferro, cartongesso, etc.) preventivamente trattati con idonei cicli di fondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico: liquido**Aspetto:** opaco**Tipo di legante:** acrilico**Massa volumica (peso specifico):** 1010 ± 50 g/L**Viscosità:** tissotropico**Gamma colori:** cartella KEBANA DECOR

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C. Umidità relativa ambiente: max 80%.

Preparazione del supporto

I supporti vanno preparati appositamente con cicli idonei in funzione della loro natura.

Sistema di applicazione: pennello, spatola flessibile.

Diluente: Acqua.

Diluizione: max. 5%

Modalità di applicazione: Applicare due mani di fondo UNIFOND GROB. Scegliere il colore UNITONER ed aggiungerlo a KEBANA DECOR, nelle quantità indicate sulla cartella colori, e miscelare accuratamente il tutto. Il prodotto, così ottenuto, è pronto per l'uso; se necessario può essere diluito con max. 5% di acqua. Stendere con apposito pennello a spatola, con la tecnica della mano incrociata, avendo cura di non coprire una superficie superiore ai 2 m² alla volta. Trascorsi circa 5/10 minuti, lisciare delicatamente il prodotto con la spatola flessibile per creare la decorazione desiderata. Continuare ad applicare il prodotto, fino ad ultimazione del lavoro, con la stessa tecnica.

Essiccazione a 25°C e 65% U.R.: 2-3 ore in superficie, 48-72 ore in profondità.

Numero di strati: 1

Resa: 8-10 m²/l per mano. Consumo consigliato al m²/: 125-100 ml. per mano.

Resa per confezione ad una mano: 2.5 L_20-25 m² ca. 12.5 L_100-125 m² ca.

La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.

Sovraverniciabilità con altri prodotti: Con tutti i prodotti a base acqua.

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento: 2.5-12.5 L plastica.

Conservazione: Temperatura minima e massima: +5°C +30°C.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTALI

Classificazione in relazione alla pericolosità: Non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Per ulteriori informazioni in merito, su richiesta, è possibile consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tipologia di rifiuti: L'imballo di plastica se, dopo l'utilizzo del prodotto in esso contenuto, conserva una quantità di residuo secco in peso inferiore a 1% potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due mani di UNIFOND GROB. Applicazione, con successiva lisciatura, di KEBANA DECOR, pittura decorativa lavabile, traspirante, antimuffa, esente da sostanze organiche volatili (VOC.ZeroZero), per finiture policromatiche, ad effetto antichizzante, con una resa media di 8-10 m² /l.