



# KEBANA FONDERIA

Codice 3511  
Scheda 804  
Edizione 29.05.18  
Pagina 1 di 2

Colorificio Adriatico srl  
Industria Italiana Colori \_Italia\_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 \_Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

## CARATTERISTICHE GENERALI

### Denominazione

Kebana Fonderia

### Descrizione

Rivestimento Minerale decorativo per interni ed esterni in fase acquosa a base di calce, traspirante e naturale. Dona un effetto moderno e industriale alle pareti, come se fosse cemento dilavato.

### Classificazione UNI 8681

Stucco per strato di finitura in pasta, monocomponente, ad essiccazione fisico, semilucido, a calce.

(E4.E.0.A.1.SA)

### Impiego

Interno/Esterno

### Tipo di supporti

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati, cemento prefabbricato, fibrocemento, cartongesso, legno, previa accurata preparazione del supporto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Stato fisico:** pasta

**Aspetto:** satinato

**Tipo di legante:** a calce e sintetico

**Massa volumica (peso specifico):** 1500 ± 50 g/L

**Viscosità:** 34.000 cps ± 3.000

**Residuo secco in peso:** 67%

**Gamma colori:** bianco e colori cartella FONDERIA

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C. Umidità relativa ambiente: max 80%.

### Preparazione del supporto

Superfici in muratura: Pulire accuratamente la superficie tramite spazzolatura manuale o lavaggio in base alle condizioni di sporco e applicare una mano di fissativo all'acqua FISSATIVO ACRILICO 760. Successivamente applicare una mano di KEBANA DECOPRIMER per uniformare il fondo.

Superfici in cartongesso: Pulire accuratamente la superficie e assicurarsi che non ci siano parti non coese, applicare una mano di fissativo all'acqua FISSATIVO ACRILICO 760. Successivamente applicare una mano di KEBANA DECOPRIMER per uniformare il fondo.

Superfici in legno: Stuccare se necessario e pulire accuratamente la superficie da polvere e sporco; applicare una mano di fissativo all'acqua FISSATIVO ACRILICO 760. Successivamente applicare una mano di pittura KEBANA DECOPRIMER per uniformare il fondo.

**Sistema di applicazione:** spatola d'acciaio e di plastica.

**Diluente:** Acqua.

**Diluizione:** pronto all'uso.

**Modalità di applicazione:** utilizzando la spatola d'acciaio applicare una o più mani di prodotto, intervallate da circa 6 ore, rasando la superficie per creare un fondo uniforme; per ottenere l'effetto finale occorre bagnare l'ultima mano tramite vaporizzatore e successivamente lisciare la superficie con spatola d'acciaio fino ad ottenere l'effetto marmorizzato. Se non si vogliono vedere le striature nere lisciare con la spatola di plastica. E' possibile anche ottenere la finitura tramite carteggiatura dell'ultima mano usando carta abrasiva fine.

**Essiccazione a 25°C e 65% U.R.:** 6-8 ore in profondità.

**Numero di strati:** 1 o più strati

**Resa:** 2 m<sup>2</sup>/kg per mano circa in relazione al tipo di supporto.

Resa per confezione per mano: 5 KG -> 10 m<sup>2</sup> ca. 20 KG -> 40 m<sup>2</sup> ca.

*La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.*

**Sovraverniciabilità con altri prodotti:** Con tutti i prodotti a base acqua.



# KEBANA FONDERIA

Codice 3511  
Scheda 804  
Edizione 29.05.18  
Pagina 2 di 2

Colorificio Adriatico srl  
Industria Italiana Colori \_Italia\_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 \_Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 [www.colorificioadriatico.it](http://www.colorificioadriatico.it)

## IMMAGAZZINAMENTO

**Confezionamento:** 5-20 KG in plastica.

**Conservazione:** Temperatura minima e massima: +5°C +30°C.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTALI

**Classificazione in relazione alla pericolosità:** richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

**Tipologia di rifiuti:** L'imballo di plastica se, dopo l'utilizzo del prodotto in esso contenuto, conserva una quantità di residuo secco in peso inferiore a 1% potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in 1 o più strati di KEBANA FONDERIA, Stucco intonaco di finitura per interni ed esterni, a base di leganti minerali, polimeri particolari e cariche selezionate, per ottenere un aspetto morbido e vellutato simile al cemento dilavato, con resa di 2 m<sup>2</sup>/kg. Per mano, variabile in relazione al tipo di supporto.

Poiché le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del Colorificio Adriatico, la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.