

KEBANA METAL

Colorificio Adriatico srl

Industria Italiana Colori _Italia_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 _Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Denominazione

Kebana Metal

Descrizione

Idropittura decorativa formulata con speciali pigmenti metallescenti che, unita ad una ricerca tintometrico assolutamente specifica, è riuscita ad imitare i colori ed i riflessi di pregiatissimi metalli, minerali e preziosi. Facilissima da applicare, priva di solventi e sostanze organiche volatili, nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica. (B4.C.O.A.1.FA)

Impiego

Interno.

Tipo di supporti

Qualsiasi tipo di supporto (muro, legno, ferro, cartongesso, etc.) preventivamente trattati con idonei cicli di fondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico: liquido**Aspetto:** semilucido**Tipo di legante:** acrilico**Massa volumica (peso specifico):** 1100 ± 50 g/L**Gamma colori:** cartella KEBANA METAL

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C. Umidità relativa ambiente: max 80%.

Preparazione del supporto

I supporti vanno preparati appositamente con cicli idonei in funzione della loro natura. La superficie preparata deve essere liscia e regolare.

Sistema di applicazione: pennello, rullo, guanto.**Diluente:** Acqua.**Diluizione:** pronto all'uso.**Modalità di applicazione:** Applicare una mano di fondo KEBANA METAL – FOND a pennello in modo irregolare, per evidenziare gli effetti cromatici di KEBANA METAL.**Guanto:** stendere due mani di KEBANA METAL con movimento rotatorio irregolare.**Rullo:** stendere due mani di KEBANA METAL ad incrociare in modo del tutto irregolare; è preferibile utilizzare un rullo a pelo rasato.**Pennello:** stendere due mani di KEBANA METAL ad incrociare con movimento del tutto irregolare.**Essiccazione a 25°C e 65% U.R.:** 2-3 ore in superficie, 12-15 ore in profondità.**Numero di strati:** 2**Resa:** 12-15 m²/l a due mani. Consumo consigliato al m²/: 83-66.5 ml. per mano.Resa per confezione a due mani: 2.5 L_30-37.5 m² ca.*La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.***Sovraverniciabilità con altri prodotti:** Con tutti i prodotti a base acqua.

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento: 2.5 L plastica.**Conservazione:** Temperatura minima e massima: +5°C +30°C.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTALI

Classificazione in relazione alla pericolosità: Non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Per ulteriori informazioni in merito, su richiesta, è possibile consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tipologia di rifiuti: L'imballo di plastica se, dopo l'utilizzo del prodotto in esso contenuto, conserva una quantità di residuo secco in peso inferiore a 1% potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, su supporto opportunamente preparato con KEBANA METAL-FOND, di due mani di KEBANA METAL, idropittura decorativa che imita i colori ed i riflessi di pregiatissimi metalli, minerali e preziosi, con una resa media di 12-15 m² /l.