



# STUCCHI DELL'ADRIATICO STUCCO VENEZIANO

Codice 1513/1516  
Scheda 201  
Edizione 01.09.12  
Pagina 1 di 2

Colorificio Adriatico srl  
Industria Italiana Colori - Italia\_Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 - Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

## CARATTERISTICHE GENERALI

### Denominazione

Gli Stucchi dell'Adriatico/Stucco Veneziano

### Descrizione

Stucco decorativo murale per interni di aspetto lucido e ricco di effetti cromatici e velati. La natura del suo legante, a base di grassello di calce, fornisce al prodotto caratteristiche di traspirabilità e favorisce la diffusione del vapore attraverso la struttura decorata, limitando al massimo la formazione di muffe e batteri. La versione GLI STUCCHI DELL'ADRIATICO è utilizzata per produrre tinte forti.

### Classificazione UNI 8681

Stucco per strato di finitura in pasta, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucido, a calce.  
(E4.E.O.A.1.SA)

### Impiego

Interno.

### Tipo di supporti

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce cemento prefabbricato, fibrocemento, gesso e scagliola, legno, previa accurata preparazione del supporto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Stato fisico:** pasta

**Aspetto:** semilucido

**Tipo di legante:** a calce

**Residuo secco in peso:** 64%

**Viscosità:** pastoso

**Gamma colori:** cartella GLI STUCCHI DELL'ADRIATICO

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C. Umidità relativa ambiente: max 80%.

### Preparazione del supporto

**Superfici nuove:** Pulire accuratamente la superficie da polvere e sporco quindi applicare una mano di fissativo all'acqua FISSATIVO 760.

**Superfici vecchie:** asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati, pulire accuratamente la superficie dalla polvere e dallo sporco, applicare una mano di fissativo all'acqua FISSATIVO 760.

**Sistema di applicazione:** frattazzo, spatola d'acciaio.

**Diluyente:** Acqua.

**Diluizione:** pronto all'uso.

**Modalità di applicazione:** applicare una prima mano di prodotto rasando la superficie per creare un fondo uniforme e liscio; ad essiccazione avvenuta, dopo 4-5 ore, se la superficie non è liscia e uniforme, effettuare una seconda rasatura e lasciare essiccare. Applicare l'ultima mano, con frattazzo o spatola d'acciaio, a strati sottili sovrapponendo le spatolate quindi, con la lama della spatola lisciare la superficie quando questa non è ancora asciutta completamente: l'intensità della lisciatura fornirà il grado di lucido desiderato.

**Essiccazione a 25°C e 65% U.R.:** 4-5 ore in superficie, 24 ore in profondità.

**Numero di strati:** 2-3

### Resa:

**GLI STUCCHI DELL'ADRIATICO** 2 m<sup>2</sup>/L in funzione dello spessore desiderato.

Resa per confezione: 0.5 L 1 m<sup>2</sup> ca. 2.5 L 5 m<sup>2</sup> ca. 12.5 L 25 m<sup>2</sup> ca.

**STUCCO VENEZIANO** 0.5-1 KG/m<sup>2</sup> in funzione dello spessore desiderato.

Resa per confezione: 1 KG 1-2 m<sup>2</sup> ca. 5 KG 5-10 m<sup>2</sup> ca. 25 KG 25-50 m<sup>2</sup> ca.

*La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.*

**Sovraverniciabilità con altri prodotti:** Con tutti i prodotti a base acqua.



# STUCCHI DELL'ADRIATICO STUCCO VENEZIANO

Codice 1513/1516  
Scheda 201  
Edizione 01.09.12  
Pagina 2 di 2

Colorificio Adriatico srl  
Industria Italiana Colori - Italia - Lucrezia 61030 PU Via Pilone 82 - Tel 0721.897.100 Fax 0721.899.596 www.colorificioadriatico.it

## IMMAGAZZINAMENTO

**Confezionamento:** 0.5-2.5-12.5 L, 1-5-25 KG in plastica.

**Conservazione:** Temperatura minima e massima: +5°C +30°C.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AMBIENTALI

**Classificazione in relazione alla pericolosità:** richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

**Tipologia di rifiuti:** L'imballo di plastica se, dopo l'utilizzo del prodotto in esso contenuto, conserva una quantità di residuo secco in peso inferiore a 1% potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in più strati di GLI STUCCHI DELL'ADRIATICO/STUCCO VENEZIANO, stucco decorativo murale per interni ad effetto marmorizzato, lucido e ricco di effetti cromatici e velati, con resa media complessiva rispettivamente di 2 m<sup>2</sup>/l e 1-2 m<sup>2</sup>/kg.

Poiché le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del Colorificio Adriatico, la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.